

## Scheda Tecnica

# Impregnante Cerato ad Acqua

CODICE ARTICOLO

## Finitura Satinata Protettiva per Legno

### Caratteristiche

Finitura satinata idrorepellente di natura acrilica ad alto potere di traspirazione, ideale per impregnare, proteggere, pigmentare il legno ed esaltarne le preziose venature.

Penetra a fondo nelle porosità del legno lo rende idrorepellente e lo protegge dalla pioggia battente, dall'aggressione di muffe, funghi, tarli e insetti.

Non forma pellicola e non screpola ma conferisce al legno un piacevole e naturale effetto cerato. Filtra i raggi ultravioletti del sole e ne attenua l'invecchiamento causato dalla degradazione della lignina.

Pigmenta e tonifica le venature esaltandone il fascino caldo e particolare che solo il legno sa donarci.

Si diluisce con acqua. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

### Impiego

Impregnazione, pigmentazione e protezione di manufatti in legno.

### Preparazione del supporto ed applicazione

- **Su legno mai verniciato**, carteggiare con cura, pulire dalla polvere con panno umido, quindi applicare una prima mano di IMPREGNANTE CERATO ad ACQUA . Dopo 24 ore carteggiare leggermente con carta abrasiva media e applicare una o due mani di prodotto a distanza di 4-5 ore senza alcuna diluizione, intervallate da una leggera carteggiatura.

- **Su legno già verniciato**, rimuovere la vecchia vernice con opportuno sverniciatore fino a portarlo a legno nudo, carteggiare a fondo, pulire dalla polvere con panno umido, quindi applicare una prima mano di IMPREGNANTE CERATO ad ACQUA . Dopo 24 ore carteggiare leggermente con carta abrasiva media e applicare una o due mani di prodotto a distanza di 4-5 ore senza alcuna diluizione, intervallate da una leggera carteggiatura.

### Norme d'uso

*E' importante considerare che le superfici da trattare devono essere sempre asciutte, prive di polvere, di unto e scrostate da eventuali parti che si staccano.*

- Si raccomanda inoltre di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

### Voce di Capitolato

Impregnazione, protezione e pigmentazione di manufatti in legno con IMPREGNANTE CERATO AD ACQUA di natura acrilica trasparente (incolore)

o pigmentato) del colorificio Duriplastic s.r.l. applicato a pennello, rullo o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto e senza ulteriore diluizione del prodotto.

## Dati Tecnici

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Colore</b>                      | Incolore + Mogano-Noce chiaro- Noce scuro e 30 tonalità a Tintometro |
| <b>Confezioni di Fornitura</b>     | 2,5 – 0,750 litri                                                    |
| <b>Aspetto</b>                     | Liquido fluido                                                       |
| <b>Finitura</b>                    | Opaca                                                                |
| <b>Legante</b>                     | Speciali coopolimeri acrilici                                        |
| <b>Viscosità Brookfield a T=23</b> | 2000 cps                                                             |
| <b>Peso Specifico</b>              | 1,00                                                                 |
| <b>pH</b>                          | 7-9                                                                  |
| <b>Essiccazione</b>                | Secco al tatto dopo 20'                                              |
| <b>a 20°C</b>                      | Secco in profondità dopo 24 ore<br>Riverniciabile dopo 4-5 ore       |
| <b>Resa Orientativa</b>            | 15 mq/litro x mano                                                   |
| <b>Solvente</b>                    | Acqua                                                                |
| <b>Diluizione</b>                  | Prodotto pronto all'uso                                              |
| <b>Pulizia degli Attrezzi</b>      | Con acqua calda                                                      |

## Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

## Classificazione V.O.C.

CAT.A/f: Impregnanti non filmogeni per legno.  
Valore limite UE: 130 g/l (2010)  
IMPREGNANTE CERATO AD ACQUA contiene max 90 gr/litro di VOC.

## Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale*

**Industria Colori**  
**duriplastic s.r.l.**

73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)