

Dekorlux

CODICE ARTICOLO 29TD14

Bucciato plastico a lucido diretto

Caratteristiche

Rivestimento decorativo a lucido diretto per finiture lisce e/o a buccia d'arancia, ideale per rivestire e decorare ambienti interni. E' superbianco, coprente, riempitivo, superlavabile, resistente agli inquinanti chimici. E' di buona resa, ottima idrorepellenza, finitura elegante e lucida. E' formulato con speciali leganti acrilici, biossido di titanio, filler coprenti, additivi idrorepellenti e plastificanti speciali.

Applicazione a spessore con rullo di spugna a grana media e/o piccola, su svariati tipi di supporti opportunamente preparati ed uniformati.

Impiego

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti ed uniformati con Duralfix.

Dato il suo buon potere decorativo è idoneo per essere impiegato anche su piastrelle di ceramica.

Preparazione del supporto ed applicazione

- **Superfici murali nuove:** accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Stuccare eventuali irregolarità e/o imperfezioni con Durifiller e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine applicare con pennello una mano di Dekorlux diluito con acqua al 20%; dopo 12 ore una mano con rullo di spugna Dekorlux diluito con acqua al 5%.
- **Superfici murali già verniciate:** asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; Stuccare eventuali crepe, irregolarità e/o imperfezioni del muro con Durifiller e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare con pennello una mano di Dekorlux diluito con acqua al 20%; dopo 12 ore una mano con rullo di spugna Dekorlux diluito con acqua al 5%.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Norme d'uso

Voce di Capitolato

Decorazione a buccia d'arancia lucida con bucciato a lucido diretto da diluire con acqua, Dekorlux del colorificio Duriplastic srl, applicato con rullo di spugna a grana media o fina previa mano di uniformante-consolidante Duralfix.

Dati Tecnici

Colore	Bianco + Tinte Pastello
Aspetto	Cremoso
Confezione di Fornitura	14 – 4 Litri
Legante	Resine Sintetiche in emulsione.
Viscosità	20.000+/- 5% Cps Brookfield (G6; 100 rpm a 20°C)
pH	8-9
Peso Specifico	1,200 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
Aspetto del film secco	Brillante < 35 gloss
Resistenza agli Alkali	Resistente (UNI 10795)
Permeabilità all'acqua	Media - Classe W2 w=0.155 kg/m ² / t1/2 (UNI EN 1062-3:2001) W24=0,213 kg/m ² / t1/2
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 12 ore Secco in profondità dopo 48 ore Riverniciabile dopo 24 ore
Resa Orientativa	2 mq/litro
Solvente	Acqua
Diluizione	5%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua

Classificazione V.O.C.

CAT. A/i Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 140 gr/litro; dal 2010= 140 gr/litro
Dekorlux contiene al massimo 60 gr./litro di V.O.C.

Messa in tinta

Dekorlux è tinteggiabile con il Sistema Tintometrico Durimix

Stoccaggio

36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com