

Scheda Tecnica

Durizinc

Fondo antiruggine per lamiere zincate

Caratteristiche

E' un fondo Ancorante-Antiruggine di natura alchidica per lamiere zincate da sopravverniciare con smalti sintetici, ideale per prevenire e combattere il formarsi della ruggine.

E' formulato con resine alchidiche modificate, ossidi di ferro pregiati, fosfato di zinco e additivi vari.

E' coprente, di buona pennellabilità e ottima distensione.

E' sopravverniciabile con smalti sintetici.

Si diluisce con diluente ragia minerale o diluente sintetico.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Protezione di metalli e lamiere zincate dal formarsi della ruggine. Essendo un prodotto di fondo, deve essere successivamente ricoperto con un'appropriata finitura a smalto. *Non sovraverniciare con prodotti nitrocellulosici o smalti a diluizione nitro.*

Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **Superfici in lamiera zincata mai verniciata:** asportare l'eventuale presenza di calamina ed ogni traccia di ruggine mediante sabbiatura oppure effettuare una pulizia meccanica o manuale. In assenza di calamina è sufficiente sgrassare il supporto con diluente. Spolverare la superficie ed applicare 2 mani di DURIZINC a distanza di 12 ore l'una dall'altra. Dopo 24 ore applicare la finitura a smalto.
- **Superfici in lamiera zincata già verniciata:** asportare gli strati di vecchie pitture che tendono a sfogliare e la ruggine affiorante, carteggiare e lavare il supporto con diluente.
- Applicare 2 mani di DURIZINC a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- Dopo 24 ore applicare la finitura a smalto.
- Nel caso di superfici molto deteriorate si consiglia di asportare completamente le vecchie pitture e la ruggine affiorante con sabbiatura o sverniciatore.
- Si raccomanda di non applicare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Norme d'uso

Voce di Capitolato

Preparazione di lamiere zincate alla pitturazione con Smalti Sintetici, con fondo antiruggine a diluizione sintetica e/o ragia minerale DURIZINC del Colorificio DURIPLASTIC s.r.l. applicata con rullo, pennello o spruzzo.

Dati Tecnici

Colore	Bianco
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,500 litri
Aspetto	Pastoso
Finitura	Opaca
Legante	Resine Alchidiche lungo-olio modificate
Viscosità	18" TF8
Peso Specifico	1,650 c.a.
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 1 ora Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 12 ore
Resa Orientativa	4-5 mq/litro a due mani
Solvente	Ragia Minerale / Sintetica
Diluizione	10-15%
Punto di infiammabilità	>40°C
Pulizia degli Attrezzi	Con Diluente Sintetico e/o Ragia minerale

Istruzioni di sicurezza

- Facilmente Infiammabile
- Nocivo per Inalazione, ingestione e contatto con la pelle
- Evitare il contatto con gli occhi
- Non respirare i vapori
- Conservare lontano da fiamme e scintille
- Non bere e non fumare durante l'applicazione
- Nelle applicazioni a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non gettare i residui nelle fognature
- Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/457CE e successive modifiche ed adeguamenti
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza

Classificazione V.O.C.

Valore Limite UE (Dir 2004/42/EC)
Cat.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base solvente): 400 gr/l (2007) 300 g/l (2010)
Durizinc contiene max 300 gr./litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com