

Acrilux

CODICE ARTICOLO 71AX10

Lucidante acrilico ad acqua

Caratteristiche

E' un lucidante vetrificante trasparente di natura acrilica a diluizione acquosa, ideale per lucidare, impermeabilizzare e proteggere pitture, rivestimenti plastici, pietra leccese, carparo, superfici in cemento etc. Rende il supporto lucido, idrorepellente, antistatico e lo protegge dagli agenti atmosferici e dagli inquinanti chimici. Si diluisce con acqua al 500%. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Impiego su rivestimenti plastici, idropitture, pietra naturale, pietra leccese, superfici in carparo, fibrocemento ed intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibro-cemento, cartongesso etc. quando si vuole consolidare l'intonaco e migliorare l'adesione.

Preparazione del supporto ed Applicazione

- **Superfici di varia natura:** Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta, priva di polvere e/o residui, asportare eventuali incrostazioni, pulire da polvere ed infine applicare la prima mano di Acrilux diluita con acqua al 200%. Dopo almeno 12 ore applicare una seconda mano diluita con acqua max al 50%.

Norme d'uso

- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura. Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Avvertenze

Si raccomanda durante l'applicazione di usare appropriate misure di protezione: occhiali, guanti e mascherino. Areare il locale durante e dopo l'uso.

Voce di Capitolato

Protezione, lucidatura ed impermeabilizzazione di superfici in pietra, pietra leccese, carparo, tufo e rivestimenti murali con lucidante acrilico ad acqua Acrilux del colorificio Duriplastic srl, applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo previa opportuna diluizione.

Dati Tecnici

Colore	Trasparente
Aspetto	Liquido semi denso
Confezione di Fornitura	10 – 5 - 1
Legante	Polimeri Acrilici
Finitura	Trasparente Lucida
Peso Specifico	1.000 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
Resistenza agli Alkali	Resistente
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 3 ore Secco in Profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 12 ore
Resa Orientativa	Varia a seconda dell'assorbimento del supporto
Solvente	Acqua
Diluizione	Prima mano: al 200% Seconda mano: al 50%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua

Classificazione V.O.C

CAT. A/g Primer
Valore limite UE per questo prodotto: 30 gr/litro
ACRILUX contiene al massimo 22 gr./litro di V.O.C.

Stoccaggio

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche.
Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne
la qualità originale*

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com