INDUSTRIA COLORI duriplastic

Scheda Tecnica

EffettoCera

CODICE ARTICOLO 050F0000

Finitura cerata protettiva per legno

Caratteristiche

E' una finitura fungicida protettiva ed idrorepellente di natura alchidica (trasparente e/o colorata) per l'impregnazione e la protezione del legno in ambiente esterno ed interno.
Ha un forte potere di penetrazione nelle porosità del legno senza formare pellicola superficiale, ma solo un film microporoso altamente traspirante al vapor acqueo.
Inoltre nutre il legno, lo pigmenta e lo protegge dai raggi ultravioletti, dalla pioggia battente, dalle muffe e dagli insetti.
E' formulato con resine alchidiche lungo olio, cere specifiche e pigmenti stabili alla luce.
Non sfoglia e non ingiallisce e non richiede ulteriore verniciatura.
Ottimo per uso marino.
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Impregnazione, protezione e pigmentazione di superfici e manufatti in legno nuovo, vecchio e già verniciato opportunamente preparati quali infissi, persiane, perlinature, sottotetti, steccati, scale etc. alla verniciatura.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione

- **Superfici in legno mai verniciato:** Carteggiare il legno per asportare le fibre sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina con diluente sintetico.Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico e carteggiare.Applicare una o due mani di finitura Effettocera trasparente o colorato a distanza di 12 ore l'una dall'altra. In presenza di supporti molto assorbenti, si consiglia l'applicazione di una terza mano.
- **Superfici in legno già verniciato:** Asportare le parti di vecchie vernici che tendono a staccarsi, sverniciare se necessario ogni traccia di vecchia vernice fino a portare a legno la superficie, pulire dalla polvere e applicare una o due mani di Effettocera trasparente o colorato a distanza di 12 ore l'una dall'altra. In presenza di supporti molto assorbenti, si consiglia l'applicazione di una terza mano.

- Si raccomanda di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Non applicare su legno umido e/o non perfettamente stagionato.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Protezione, pigmentazione ed impregnazione di manufatti in legno in ambiente esterno con finitura cerata Effettocera del Colorificio Duriplastic s.r.l. applicato pennello o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto.

Dati Tecnici

Colore	Trasparente + Tinte di cartella
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,750 litri
Finitura	Traslucida
Legante	Resine alchidiche modificate
Viscosità	12" TF4
Peso Specifico	0,900 c.a.
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 1 ora Secco in Profondità dopo24 ore Riverniciabile dopo 12 ore
Resa Orientativa	10 mq/litro
Solvente	Ragia minerale / sintetica
Diluizione	Pronto all'uso
Punto di infiammmabilità	>40°c
Pulizia degli Attrezzi	Con diluente sintetico e/o ragia minerale

Istruzioni di sicurezza

- Facilmente Infiammabile
- Nocivo per Inalazione, ingestione e contatto con la pelle
- Evitare il contatto con gli occhi
- Non respirare i vapori
- Conservare lontano da fiamme e scintille
- Non bere e non fumare durante l'applicazione
- Nelle applicazioni a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non gettare i residui nelle fognature
- Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/457CE e successive modifiche ed adeguamenti
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza

Classificazione V.O.C.

Valore Limite UE (Dir.2004/42/EC)
CAT.A/e: Vernici ed Impregnanti per legno per finiture interne/esterne (Base solvente) 500 g/l (2007) 400 g/l (2010)
EffettoCera contiene max 400 g/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.
73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com