

FARBE MATT 200 SCHEDA TECNICA N 005

Idropittura Acrilica Coprente Traspirante

Idropittura murale bianca, coprente, mascherante ad elevata permeabilità al vapore. A base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa e cariche selezionate, indicata per muri e soffitti di ambienti interni, in particolare di quelli poco areati. Conferisce al supporto un elevato potere di traspirazione e contribuisce a mascherare eventuali imperfezioni ed irregolarità delle superfici trattate.

Applicabile su tutti i supporti comunemente utilizzati, quali intonaci minerali, intonaci civili, rasature a base gesso, supporti in cartongesso, pannellature e vecchie pitture non sfarinanti purchè preparate con fondi specifici.

Conferisce al supporto un gradevole aspetto estetico e un adeguato potere di traspirazione e contribuisce a masche- rare eventuali imperfezioni ed irregolarità del muro.

Garantisce ottima traspirazione del supporto.

Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

- OTTIMA COPERTURA e FINITURA OPACA
- OTTIMO POTERE MASCHERANTE
- ELEVATA TRASPIRAZIONE del SUPPORTO
- INODORE e APPLICABILE IN AMBIENTI POCO AREATI
- FACILE APPLICAZIONE a PENNELLO-RULLO-SPRUZZO

CONSIGLI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

Pulire accuratamente il supporto con appropriati mezzi per rimuovere ogni traccia di sporco e polvere.

In presenza di nuovi rappezzi d'intonaco occorre attendere che gli stessi siano perfettamente stagionati e che siano giunti al termine della maturazione del legante. In presenza di pH alto, si consiglia di neutralizzare il più possibile l'intonaco con una o più mani di fondo consolidante e uniformante **ST-GRUND-INT.**

In presenza di intonaci friabili si consiglia di applicare due mani di impregnante consolidante e uniformante **STARFIX.**

In presenza di intonaci parzialmente degradati o precedenti pitture sfoglianti, si consiglia di asportare meccanicamente le parti non aderenti al supporto, applicare una mano di fondo consolidante e uniformante **ST-GRUND-INT**, quindi stuccare e/o rasare con STUCCOINTERNI e attendere che tutto sia perfettamente asciutto prima di procedere alla pitturazione.

In presenza di muffe o spore fungine è opportuno prima bonificare il supporto infestato con soluzione BIOATTIVA lasciata agire per 12-24; quindi pulire il supporto con soluzione di acqua e ipoclorito di sodio.

Preparazione

Rimescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicazione

Diluire con acqua pulita **FARBE MATT 200** al 30% in volume ed applicare con rullo o pennello una prima mano.

Attendere 10 -12 ore ed applicare la seconda mano avendo cura di incrociare la pennellata rispetto alla prima.

AVVERTENZE

Non applicare su muri umidi, alcalini, in giornate ventose e in condizioni di temperature troppo basse (< a 5°C) o troppo alte (>30°) e con una umidità relativa dell'ambiente compresa tra 50 e 80%

DESTINAZIONE D'USO:

- Intonaci cementizi - Intonaci a base di calce aerea ed idraulica
- Intonaci di malta bastarda
- Intonaci a base gesso
- Elementi prefabbricati in cemento
- Pannelli in cartongesso – legno – multistrato etc.
- Vecchie pitture (purchè coese, aderenti al supporto e ben conservate)

ATTENZIONE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita ed efflorescenze saline

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta cremosa
Colore di vendita	Base Bianca
Peso specifico	1,68 kg/lt
pH	8-9
Viscosità	18.000 +/- 5% Cps Brookfield (G6;100 rpm a 20°C)
Natura chimica del legante	Coopolimeri acrilici
Confezioni di vendita	12,5 – 5 litri
Stoccaggio	24 mesi al riparo dal gelo e da fonti di calore
Temperatura limite di applicazione	da +5°C a + 30°C
Umidità del supporto	< 6°C
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano	>12 h
Resa media su fondo liscio	6 mq/lt
Diluizione	Acqua 30%

PERFORMANCE

Resistenza alla Muffa	Sviluppo=Zero (DIN EN 15457:2006)
Permeabile al vapore	UNI-EN-ISO7783-2001
Resistenza agli alcali	Brillante UNI EN ISO 2813:2001
Aspetto del film secco	Ottimo: copre uniformemente anche su colori vivaci
Potere coprente	Secco al tatto= 30’
Essiccazione a 20°C	Secco in profondità=24 h Riverniciabile dopo 12 h
Classificazione V.O.C.	CAT. A/b Pitture di questa categoria per muri e soffitti interni Valore limite U.E.= 30 gr/lt **FARBE MATT 200** contiene max 29gr/lt di V.O.C.
Gamma colori	Bianco.

INDICAZIONI D’USO

Le tinte di mazzetta sono da considerarsi puramente indicative; si consiglia pertanto di esegurire sempre la prova colore.
Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato con tintometro si consiglia di rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare differenze di tonalità.
In presenza di superfici con stuccature e/o rasature in gesso si consiglia di uniformare il supporto con ST-GRUND-INT o STARFIX.
La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua calda.

VOCE CAPITOLATO

*Verniciatura di muri interni su intonaci a base calce, gesso o cemento, nuovi e ben stagionati o già pitturati purchè in buono stato (non sfarinanti e ben aderenti al supporto) mediante applicazione di smalto murale all’acqua a finitura lucida,, coprente e superlavabile con acqua e detersivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa (**FARBELAK MATT 200 di starke**)*
*L’applicazione dovrà avvenire in almeno due strati con pennello, rullo o spruzzo (Resa media 12 mq/lt) previa applicazione del relativo fondo uniformante coprente per interni (tipo **ST-GRUND INT** o **STARFIX**).*

AVVERTENZE:
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio supportate da esperienze pratiche ed applicative. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la sola qualità originale e non vincolano in nessun modo la nostra società.

STARKE fassaden schutz

UnipolSai ASSICURAZIONI