

MEDITERRANEO

I PROTETTIVI

La linea di idropitture "MEDITERRANEO I Protettivi" estremizza le performance delle tradizionali pitture per esterni, portandole a un livello superiore.

Le caratteristiche dei prodotti acrilici e dei silossanici di ultima generazione, arricchiti di biocidi antimuschio e antialga con rilascio controllato, per garantire una barriera protettiva durevole contro l'aggressione degli agenti atmosferici e dell'umidità tipica delle aree mediterranee. Una gamma completa, in grado di coprire tutte le esigenze delle facciate esterne: riempimento, finitura fine ed eventuali microcavillature con 3 specifici quarzi; grande traspirabilità con uno specifico acrisilossanico a finitura liscia.

TITANUS LEVANTE

QUARZO ACRILICO

FIBRATO-RIEMPITIVO

CARATTERISTICHE

Quarzo acrilico, FIBRATO RIEMPITIVO, CON BUON POTERE IDROREPELLENTE, super coprente, super bianco.

Indicato per facciate esposte alle intemperie e al clima marino. Le fibre lo rendono efficace a prevenire e riempire le microcavillature. Ottima la resa.

IMPIEGO

Impiego Universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibro-cemento etc. preventivamente puliti ed uniformati con Duralfix.

Dato il suo buon potere mascherante e riempitivo è ideale per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda.

NORME D'USO

- **In assenza di muschio e alghe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta.
- **In presenza di muschio e alghe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura Linea Mediterraneo prescelta.
- **In presenza di intonaco cavillato** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità con Stucco Esterni; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di Fibrofond R diluito al 10%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo: Ischia, Favignana, Levante, Maestrale
- **In presenza di intonaci sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante sintetico

	SintFix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta. ● In presenza di vecchie pitture sfarinanti Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta. ● In presenza di supporti alcalini (calce, cemento) Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta. ● In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura linea Mediterraneo prescelta.
VOCE DI CAPITOLATO	Pitturazione di superfici murali esterne esposte al clima marino con idropittura acrilica al quarzo da diluire con acqua, <i>Mediterraneo i Protettivi Titanus Levante</i> dell'industria colori Duriplastic, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante-consolidante Duralfix.
DATI TECNICI	Colore Bianco + tinte cartella. Aspetto Cremoso Confezione di Fornitura L14 – L4 - L1 Legante Resine sintetiche in emulsione Viscosità: 20.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C) pH 8-9 Aspetto del fim secco Opaco Sviluppo di alghe e muffe = 0 (Norma DIN EN 15458:2006) Resistenza agli alcali Resistente (UNI 10795) Permeabilità all'acqua Media - Classe W2 Permeabilità al vapore Alta – Classe V1 Peso Specifico 1.600 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 10-12 ore Resa Orientativa: 7-8 mq/L – 1mano Solvente Acqua Diluizione: 35% acqua Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo Pulizia degli attrezzi con acqua
CLASSIFICAZIONE V.O.C.	CAT. A/c Pitture per pareti esterne di supporto minerale Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=40 gr/litro <i>Mediterraneo i Protettivi Titanus Levante</i> contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo
AVVERTENZE	<i>Le facciate esterne pitturate con Mediterraneo i Protettivi Titanus Levante, in periodo di basse temperature ed elevata umidità, durante l'applicazione e nei giorni successivi devono essere protette da pioggia e nebbia in quanto possono manifestare il fenomeno della "lumacatura", macchie ed aloni dovute ad una non corretta ed uniforme essiccazione del prodotto.</i>

..... Questo fenomeno non pregiudica comunque le prestazioni del prodotto e può
..... essere risolto tramite lavaggio con acqua subito dopo il suo manifestarsi



**ANTIMUFFA
ANTIALGA**



**RESISTENTE
AGLI AGENTI
ATMOSFERICI**



COPRENTE



IDROREPELENTE



TRASPIRANTE

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



**INDUSTRIA COLORI
duriplastic**

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com