



I PRE TRATTAMENTI

.....

Bonificanti, primer e fondi di collegamento specialistici per ogni problematica che necessita un pre-trattamento del supporto.

SOLEROSSO Fissativo Uniformante Acrilico

CARATTERISTICHE

E' un fondo isolante trasparente a diluizione acquosa per muri Interni ed Esterni. Fissa la polvere, consolida ed uniforma l'assorbimento di intonaci e cemento prima dell'applicazione di idropitture, pitture a calce ed al quarzo. E' particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati, molto poverosi e/o molto assorbenti. Si diluisce con acqua al 500%. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

IMPIEGO

Particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati alcalini.

NORME D'USO

- **In assenza di muffe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di fissativo acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura: Mirabilia, Jollymax o linea Respira prescelta.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
- Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici per la pitturazione con Fissativo-Uniformante-Acrllico SOLEROSSO di Industria Colori Duriplastic, applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo previa opportuna diluizione.

DATI TECNICI	Colore Trasparente Aspetto Liquido semidenso Confezione di Fornitura L5 – L1 Legante Resine sintetiche in emulsione pH 7 Resistenza agli alcali Resistente Peso specifico: 1.000 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 1 ora Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 6 ore Resa Orientativa: 30mq/L – 1mano Solvente Acqua Diluizione: 300-500% acqua Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo Pulizia degli attrezzi con acqua
CLASSIFICAZIONE V.O.C.	CAT. A/h Primer Fissanti Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 50 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro SOLEROSSO contiene al massimo 9 gr./litro di V.O.C.
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo
AVVERTENZE	<i>Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta, priva di polvere e/o residui, asportare eventuali incrostazioni, ed infine applicare la mano di SOLEROSSO.</i>

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com