Scheda Tecnica

NO BRAND Lavabile

CODICE ARTICOLO

Idropittura murale lavabile

Caratteristiche

Idropittura Murale Lavabile per Interni ad alta copertura, ottima permeabilità al vapor d'acqua (Traspirazione), buon punto di bianco, finitura opaca ad alto potere mascherante, buona resa, buona distensione, buona resistenza al lavaggio e smacchiabilità (dopo 15-20 giorni dall'applicazione).
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo su svariati tipi di supporti opportunamente preparati ed uniformati.

Impiego

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati con Solerosso.
Su cartongesso opportunamente uniformato con Solerosso.
Su pannellature in legno opportunamente preparate.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed applicazione:

- **Superfici murali nuove:** Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccok e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana NO BRAND Lavabile diluita con acqua al 30% (Prima mano) e al 25% (Seconda mano).
- **Superfici murali già verniciate:** asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Duristucco, rasare con Stuccok e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare con pennello o rullo di lana NO BRAND Lavabile diluita con acqua al 30% (Prima mano) e al 25% (Seconda mano).

- Tra l'applicazione delle due mani si raccomanda di far passare almeno 10-12 ore.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
  Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Voce di Capitolato

Pitturazione di superfici murali Interne con idropittura lavabile ad alta traspirazione da diluire con acqua, NO BRAND Lavabile del colorificio Duriplastic srl, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante acrilico Solerosso.

Dati Tecnici	**Colore**	Bianco
	Aspetto	Cremoso
	Confezione di Fornitura	20 – 5 Kg
	Legante	Resine Sintetiche in emulsione
	Viscosità	15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
	pH	8-9
	Peso Specifico	1.650 +/- 0,03 g/cm3 a 20°C
	Aspetto del film secco	Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1 (Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)
	Resistenza al Lavaggio	Classe 3 (Norma UNI EN 13300:2002)
	Resistenza agli Alcali	Resistente (UNI 10795)
	Permeabilità al Vapore	Alta - Classe V1 - Sd=0.001m (UNI EN ISO 7783-2)
	Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo10-12 ore
	Resa Orientativa	10 mq/litro
	Solvente	Acqua
	Diluizione	1° mano 30% - 2° mano 25%
	Pulizia degli Attrezzi	Con acqua
Classificazione V.O.C.	CAT. A/a Pitture opache per muri e soffitti Interni. Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro NO BRAND Lavabile contiene al massimo 29 gr./litro di V.O.C.	
Messa in tinta	NO BRAND Lavabile è tinteggiabile nelle tinte pastello con il Sistema Tintometrico Durimix	
Stoccaggio	36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo	

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.
73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com