



Ferromicaceo Acrilico

CODICE ARTICOLO

Smalto Antichizzante ad Acqua

Caratteristiche

Finitura a smalto antichizzante di natura acrilica diluibile con acqua a effetto ferromicaceo, caratterizzata da ottimo potere anticorrosivo ed elegante finitura assimilabile al ferro battuto antichizzato, ideale per la protezione e la decorazione di manufatti in ferro e materiali ferrosi.

Coprente, inodore, di buona resa (oltre 8 mq/litro) e rapida essiccazione (asciuga in 30 minuti), facile da applicare, ideale per interni ed esterni.

Si diluisce con acqua. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Verniciatura e decorazione ad effetto antichizzante tipo ferrobattuto di manufatti in ferro e materiali ferrosi.

Preparazione del supporto ed applicazione

- **Su ferro mai verniciato**, asportare l'eventuale presenza di calamina ed ogni traccia di ruggine mediante sabbiatura oppure effettuare una pulizia meccanica o manuale. In assenza di calamina è sufficiente sgrassare il supporto con diluente.

Spolverare la superficie ed applicare 2 mani di FONDO ANTIRUGGINE diluito con acqua al 10% a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

Dopo 24 ore applicare 2 mani di SMALTO FERROMICACEO ACRILICO diluito con acqua al 10% e a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

Norme d'uso

- **Superfici in metallo ferroso già verniciato:** asportare gli strati di vecchie pitture che tendono a sfogliare e la ruggine affiorante, carteggiare e lavare il supporto con diluente.

Applicare 2 mani di FONDO ANTIRUGGINE diluito con acqua al 10% a distanza di 12 ore l'una dall'altra. Dopo 24 ore applicare 2 mani di SMALTO FERROMICACEO ACRILICO diluito con acqua al 10% e a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

E' importante considerare che le superfici da trattare devono essere sempre asciutte, prive di polvere, di unto e scrostate da eventuali parti che si staccano.

- Si raccomanda inoltre di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Protezione e decorazione di manufatti in ferro e/o materiali ferrosi con finitura a smalto idrodiluibile ad effetto antichizzante FERROMICACEO ACRILICO del colorificio Duriplastic s.r.l. applicato a pennello, rullo o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto.

Dati Tecnici

Colore	Tinte pronte: 8010-8011-8012 + 15 tinte a Tintometro
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,500 litri
Aspetto	Cremoso
Finitura	Ruvida - Satinata
Legante	Speciale emulsione acrilica
Viscosità Brookfield a T=23	4000+/-2000 cps
Peso Specifico	1,550 c.a.
pH	7-9
Essiccazione	Secco al tatto dopo 30'
a 20°C	Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 5-6 ore
Resa Orientativa	8-10 mq/litro x mano
Solvente	Acqua
Diluizione	con acqua al 5 - 10%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua calda

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione V.O.C.

CAT.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base Acqua)
Valore limite UE: 130 g/l (2010)
FERROMICACEO ACRILICO contiene max 130 gr/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com