

Scheda Tecnica – Lastra Cartongesso H2 BA13 1200x2000 Ambienti Umidi

Marchio: Fortunato

Norma di riferimento: EN 520 – Tipo H2



Tipo di lastra	H2 (resistente all'umidità)
Norma di riferimento	EN 520
Bordi longitudinali	Assottigliati (BA)
Spessore nominale	12,5 mm ($\pm$ 0,5 mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0 / -4 mm)
Lunghezza nominale	2000 / 2500 / 3000 mm (0 / -5 mm)
Tolleranza ortogonalità	< 2,5 mm/m
Peso	8,7 kg/m ²
Reazione al fuoco	A2-s1, d0
Conducibilità termica (λ)	0,21 W/m·K
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10 / 4 (dry / wet)
Assorbimento d'acqua totale	$\leq$ 10%
Assorbimento d'acqua superficiale	$\leq$ 220 g/m ²
Carico di rottura a flessione longitudinale	> 550 N
Carico di rottura a flessione trasversale	> 210 N
Durezza superficiale	n.d.