

Albuperl

CODICE ARTICOLO 188F0000

Super fissativo lucidante sintetico

Caratteristiche

E' un lucidante vetrificante sintetico ad effetto perlato.
E' un ottimo idrorepellente ad effetto bagnato per l'impermeabilizzazione faccia-vista di pietre, rivestimenti murali tipo "Sangallo", pietra leccese, carparo, cemento, pavimenti in ghiaia etc.
Per la sua impermeabilità all'acqua, l'elevata permeabilità al vapore è ideale per la protezione del cemento armato.
Per la sua eccezionale durezza superficiale e la resistenza ad olii, acidi, alcoli e solventi alifatici, è indicato per la protezione di pavimenti industriali e pavimentazioni in ghiaia.
Opportunamente diluito è un ottimo fissativo sintetico.
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Protezione ed impermeabilizzazione ad effetto bagnato di rivestimenti murali tipo "Sangallo", pietra naturale, pietra leccese, superfici in carparo, fibrocemento, mattoni in ghiaia etc.
Ottimo come fissativo sintetico per l'applicazione di pitture e smalti.

Preparazione del supporto ed applicazione

Norme d'uso

- **Superfici di varia natura:** Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta, priva di polvere e/o residui, asportare eventuali incrostazioni, pulire da polvere ed infine applicare due mani di Albuperl senza ulteriore diluizione, a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- **Applicazione come fissativo:** diluire il prodotto con diluente nitro al 100% ed applicarlo sulla superficie opportunamente preparata e pulita da polvere e residui.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Avvertenze

Si raccomanda durante l'applicazione di usare appropriate misure di protezione: occhiali, guanti e mascherino.
Areare il locale durante e dopo l'uso.

Voce di Capitolato

Protezione, lucidatura ed impermeabilizzazione di superfici in pietra, pietra leccese, carparo, tufo e rivestimenti murali con Lucidante sintetico Albuperl del colorificio Duriplastic srl, applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo previa opportuna diluizione Nitro.

Dati Tecnici

Colore Trasparente

Aspetto	Liquido semi denso
Confezione di Fornitura	15 – 5 – 1
Odore	Leggero di idrocarburo
Legante	Coopolimero acrilico/metacrilato
Finitura	Trasparente lucida
Punto di Ebollizione	150°C
Punto di Infiammabilità	>41°C
Peso Specifico	0,900 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
Resistenza agli olii	Resistente
Essiccazione	Secco al tatto dopo 1 ora
a 20°C	Secco in Profondità dopo 12 ore
Resa Orientativa	Varia a seconda dell'assorbimento del supporto
Solvente	Nitro
Diluizione	Pronto all'uso
Pulizia degli Attrezzi	Con diluente nitro

Stoccaggio

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com