Idropittura Traspirante Semi Lavabile Alta Copertura Opaca Finitura Bianca FORTUNATO



Caratteristiche

Idropittura traspirante, ad alta copertura per muri interni. Compatta, di aspetto opaco, finitura bianca e uniforme. Buon potere mascherante, anche su cartongesso. Di facile applicazione anche per mani inesperte.

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati.

- Su cartongesso opportunamente uniformato.
- Su pannellature in legno opportunamente preparate.
- Su intonaci vecchi/friabili si consiglia di uniformare e consolidare.

Norme d'uso

In assenza di muffe Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare e carteggiare, quindi applicare una mano di fissativo acrilico diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura.

In presenza di intonaco cavillato Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di fondo di collegamento diluito al 15%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura.

In presenza di vecchie pitture sfarinanti Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura.

In presenza di supporti alcalini (calce, cemento) Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura.

In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di fissante diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura.

In presenza di colori forti o cartongesso Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare un fondo di collegamento ad alta copertura, diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura.

Dati tecnici

- **Colore:** Bianco + Tinte pastello di Mazzetta
- **Aspetto:** Cremoso
- **Confezione di Fornitura:** L13 – L4 – L2,5
- **Legante:** Resine sintetiche in emulsione
- **Viscosità:** 10.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
- **Ph:** 8-9
- **Peso specifico:** 1.660 +/- 0,03 g/cm3 a 20°C

- **Grado di brillantezza:**
  - Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1
  - (Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)
- **Resistenza agli alcali:** Resistente (UNI 10795)
- **Permeabilità al vapore:** Alta – Classe V1 sd= 0.001 (UNI EN ISO 7783-2)
- **Essiccazione a 20°C:**
  - Secco al tatto dopo 30'
  - Secco in profondità dopo 24 ore
  - Riverniciabile dopo10-12 ore
- **Resa Orientativa:** 8-9 mq/L – 1 mano
- **Diluizione**: 35% acqua
- **Applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua

Classificazione V.O.C.

- CAT. A/a Pitture Opache per muri e soffitti Interni.
- Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro
- Pittura lavabile traspirante contiene al massimo 18 gr./litro di V.O.C