

BiOPURA

QUARZO

CARATTERISTICHE

**PITTURA AL QUARZO ANTIALGA
PER INTERNI ED ESTERNI CON FINITURA OPACA**

Idropittura murale al quarzo studiata per interni ed esterni, caratterizzata da una facile applicazione che garantisce un'eccellente copertura del supporto e una finitura opaca e uniforme. Grazie al suo elevato potere riempitivo, questa pittura offre una copertura omogenea e uniforme, mantenendo una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e assicurando stabilità agli alcali, rendendola ideale per l'uso sia all'interno che all'esterno.

La sua formulazione avanzata, a base di copolimeri stirolo-acrilici, farina di quarzo, sabbie silicee a curva granulometrica bilanciata e additivi di alta qualità, garantisce un'ottima adesione su una varietà di superfici, preservando al contempo la permeabilità al vapore acqueo grazie alla presenza delle sabbie silicee.

Quando applicata non diluita, la pittura al quarzo antialga crea un caratteristico effetto buccia d'arancia (medio), con una resa pari a 4-6 m² per litro. Inoltre, l'aggiunta dell'additivo antialga contribuisce a prevenire la formazione di muffe e alghe, preservando la bellezza e l'integrità del supporto nel tempo.

IMPIEGO


- Facciate esterne e superfici murali: perfetta per proteggere e decorare pareti esterne, garantendo un aspetto pulito e resistente.
- Ambienti interni soggetti a umidità: ottima per bagni, cucine e lavanderie, dove la resistenza alla muffa e l'elevata traspirabilità sono essenziali.
- Pareti esposte ad agenti atmosferici: ideale per muri esterni di edifici residenziali e commerciali, capannoni, garage e strutture esposte.
- Superfici difficili e soggette a degrado: grazie alla stabilità agli alcali e al forte ancoraggio, è indicata per intonaci nuovi, rasati e supporti già verniciati.
- Ristrutturazioni e manutenzioni: adatta per ripristinare l'aspetto di facciate usurate, preservando il supporto dalle intemperie e dalla proliferazione di alghe.

NORME D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

MURO NUOVO:

- Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.
- Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili.
- Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di un fondo-finitura pigmentato uniformante/consolidante alla pliolite oppure di un impregnante consolidante a base di microemulsioni in dispersione acquosa opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica.
- Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di Pittura Quarzo Antialga Interni Esterni Finitura Opaca della **Linea BIOPURA Cromika** opportunamente diluita.



BiOPURA

QUARZO

ANTIALGA

**PITTURA AL QUARZO ANTIALGA
PER INTERNI ED ESTERNI CON FINITURA OPACA**

MURO GIÀ VERNICIATO:

- Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze.
- Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di un fondo-finitura pigmentato uniformante/consolidante alla pliolite oppure di un impregnante consolidante a base di microemulsioni in dispersione acquosa opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica.
- Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di Pittura Quarzo Antialga Interni Esterni Finitura Opaca della **Linea BIOPURA Cromika** opportunamente diluita.
- Il prodotto completa i processi di essiccazione e polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23 °C; U.R. max. 85%).

COV E AVVERTENZE

- Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 17 g/l di COV.
- Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).
- Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
- Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5° C e superiori a 30° C.

DATI TECNICI

- **Colori:** Bianco
- **Viscosità di fornitura:** Tixotropica
- **Peso specifico:** 1,45 - 1,6 kg/l
- **Diluizione:** 10-30% con acqua potabile
- **Applicazione (°C):** 5-30°C, umidità max 85%
- **Essiccazione:** Fuori polvere 1 ora, Completa 24 ore
- **Resa Teorica:** 9/11 mq/l per mano
- **Lavaggio attrezzi:** Acqua
- **Confezioni:** 2,5 l - 5 l - 10 l
- **Strumenti:** Rullo, pennello o spruzzo

STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco e aerato, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.

APPLICAZIONE CON: 	 10-30% (vol) DILUIZIONE MAX	 9/11 MQ/LT -1 MANO RESA PER MANO	 RESISTENZA AD AGENTI ATMOSFERICI	 COPRENTE	 24 H ASCIUGATURA	 INTERNI / ESTERNI	MADE IN ITALY
---	---	---	--	--	--	---	---------------

Distribuito da: Fortunato S.r.l. | 73019 Trepuzzi (LE) | Tel. +39 0832 758 469