

ISOLTHERM

.....

Fissativo Termoisolante Anticondensa

Caratteristiche

Fissativo murale termoisolante ad alto potere uniformante ed igienizzante (grazie all'azione di biocidi ad ampio spettro di azione), e ricco di microsfere cave di vetro (che riducono sensibilmente i ponti termici ed assorbono la condensa).

Ideale quale fondo isolante ed aggrappante per la preparazione degli intonaci vecchi e nuovi al trattamento con Paintherm-Idropittura Termoisolante Anticondensa. Uniforma l'assorbimento del muro e riduce i ponti termici. Isola in modo efficace prevenendo la formazione di muffe ed umidità e crea una barriera isolante e termica che permette di recuperare 2-3 °C e di sentire al tatto il benessere termico, facendo altresì risparmiare sui costi di riscaldamento.

Applicazione con rullo e/o pennello.

Impiego

Impiego su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento, cartongesso etc. in particolare su supporti soggetti a muffa e condensa.

Preparazione del supporto ed applicazione

- **Superfici murali nuove:** accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Stuccare eventuali irregolarità e/o imperfezioni, carteggiare, quindi applicare due mani di Isoltherm (senza diluizione), a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- **Superfici murali infestate da muffe:** sterilizzare le colonie batteriche con Bioattiva soluzione lasciata agire per 12-24 ore e pulire con panno umido. Stuccare eventuali irregolarità e/o imperfezioni, carteggiare, quindi applicare due mani di Isoltherm (senza diluizione), a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

Norme d'uso

- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Voce di Capitolato

Preparazione di superfici soggette a muffe e a condensa alla tinteggiatura con pittura Termoisolante Anticondensa Paintherm, con Fissativo Termoisolante Anticondensa ISOLTHERM del colorificio Duriplastic srl, applicato con pennello o rullo di lana (senza diluizione alcuna) e previa bonifica del supporto ammuffito con BIOATTIVA-

Soluzione.

Dati Tecnici	Colore	Trasparente
	Aspetto	Liquido semidenso
	Confezione di Fornitura	13 - 5 - 1
	Legante	Resine Sintetiche in emulsione
	pH	7
	Peso Specifico	0,600 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
	Resistenza agli Alkali	Resistente
	Principii Attivi	Biocidi ad Ampio Spettro
	Componenti Speciali	Microsfere cave di vetro
	Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 1 ora
		Secco in profondità dopo 12 ore
		Riverniciabile dopo 6 ore
	Recupero termico	2 - 3 °C (Se applicato a due mani)
	Resa Orientativa	7-8 mq/litro a seconda del supporto

Solvente Acqua

Diluizione Pronta all'uso

Pulizia degli Attrezzi Con acqua

Avvertenze

Si raccomanda durante l'applicazione di usare appropriate misure di protezione: occhiali, mascherino e guanti.

Areare i locali durante e dopo l'uso.

Classificazione V.O.C.

CAT. A/h Primer Fissanti.

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 50 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro

Isoltherm contiene al massimo 9 gr./litro di V.O.C.

Stoccaggio

12 mesi se conservato non diluito nella confezione originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com