

Scheda Tecnica – Guaina Ardesiata Fortunato

Caratteristiche Principali

- Composizione: bitume distillato modificato con polimeri plastomerici e additivi speciali.
- Armatura: tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo.
- Finitura superiore: granuli di ardesia naturale (versione ardesiata) o talco fine (versione liscia).
- Finitura inferiore: film in polietilene serigrafato ad elevata sfiammabilità.
- Impermeabilità: totale all'acqua (test EN 1928).
- Protezione UV: elevata grazie ai granuli di ardesia.
- Resistenza chimica: ottima contro ozono, acidi e sali.
- Resistenza termica: da -5°C a +120°C.

Utilizzo e Applicazioni

Destinazioni d'uso:

- Coperture piane o inclinate
- Terrazzi, tetti, balconi
- Impermeabilizzazioni sottotegola
- Sotto pavimentazioni galleggianti o zavorrate
- Modalità di posa:
 - Applicazione a fiamma (termo-rinvenimento)
 - Fissaggio meccanico in caso di superfici verticali o in pendenza
- Da utilizzare previa stesura di primer bituminoso sul support

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Dati Tecnici

- Lunghezza rotolo: 10 m
- Larghezza rotolo: 1 m
- Spessore (modello P): 4 mm $\pm 5\%$
- Massa areica (modello PA): 4,0 – 4,5 kg/m² $\pm 10\%$
- Flessibilità a freddo: -5°C
- Stabilità dimensionale: -0,3%
- Carico a rottura: 400 N (L) / 300 N (T)
- Allungamento a rottura: 35% (L) / 35% (T)
- Reazione al fuoco: classe F (EN 13501-1)
- Imballaggio: rotoli da 10x1 m

Note Aggiuntive

- Il prodotto deve essere stoccato in posizione verticale, in luogo asciutto e ventilato.
- Evitare la posa in condizioni climatiche avverse.
- È consigliata una manutenzione periodica della superficie impermeabilizzata.
- Colori dell'ardesia soggetti a variazioni naturali nel tempo.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)