



Scheda Tecnica

Durifiller

CODICE ARTICOLO 1140015

Stucco in polvere per esterni

Caratteristiche

E' uno stucco francese in polvere a base Cemento bianco Portland e Marmorino finissimo ventilato.
E' finissimo, bianco, non screpola, non restringe ed è dotato di buon potere riempitivo e adesivo.
E' lavorabile per più di 60' ed è carteggiabile dopo appena 3 ore.
Data la sua particolare resistenza agli agenti atmosferici è specifico per stuccare, riempire e rasare muri Esterni in quanto non rigonfia con l'umidità.

Impiego

Ripristino e rasature di intonaci a base calce, intonaci esterni, pannelli in cartongesso, legno, pannellature varie

Preparazione del supporto ed Applicazione

- Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg di stagionatura; asportare eventuali incrostazioni, residui e parti poco aderenti quindi miscelare due parti di Durifiller con una parte di acqua, impastare accuratamente fino ad ottenere una pasta omogenea e stuccare eventuali irregolarità e/o imperfezioni del supporto con spatola di acciaio. Si raccomanda di procedere a strati successivi intervallati di 2-3 ore l'uno dall'altro. Infine carteggiare.

Norme d'uso

- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Voce di Capitolato

Ripristino, stuccatura e rasatura di muri Esterni, pannellature in cartongesso etc. con Stucco Riempitivo a base cemento bianco e marmorino Durifiller del colorificio Duriplastic srl, applicato con frattazzo in acciaio o spruzzo.

Dati Tecnici

Colore	Bianco
Aspetto	Polvere
Confezione di Fornitura	15 - 5 - 1 kg
Legante	Vinilacetato/Vinilversatato
Peso Specifico	1,000 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 2-3 ore Carteggiabile dopo 3 ore
Resa Orientativa	Varia seconda del supporto
Diluizione	Unire 2 parti di stucco e 1 di acqua ed impastare fino a completa amalgama
Solvente	Acqua
Pulizia degli Attrezzi	Acqua

Classificazione V.O.C. Durifiller non contiene V.O.C.

Stoccaggio

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com