

Duriopac

CODICE ARTICOLO 59DO03

Pittura Opaca di Fondo per Legno

Caratteristiche

E' una pittura opaca sintetica per legno, ad alto potere coprente e riempitivo ideale come fondo carteggiabile per la preparazione del legno alla laccatura con smalti alchidici brillanti o satinati.

E' formulato con resine alchidiche modificate, biossido di titanio, filler coprenti e additivi vari.

E' coprente, di buona pennellabilità, ottima distensione, facile da carteggiare.

E' sopraverniciabile con smalti sintetici.

Si diluisce con diluente ragia minerale o diluente sintetico.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Preparazione del legno nuovo o già verniciato alla laccatura con smalti sintetici o idrodiluibili. *Non sovraverniciare con prodotti nitrocellulosici o smalti a diluizione nitro.*

Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **Superfici in legno non verniciato:** Stuccare eventuali irregolarità con stucco sintetico per legno, carteggiare ed asportare le fibre di legno sollevate.

Spolverare la superficie ed applicare 2 mani di DURIOPAC a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

Dopo 24 ore applicare la finitura a smalto.

- **Superfici in legno già verniciato:** sverniciare il supporto e asportare gli strati di vecchie pitture che tendono a sfogliare. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico per legno quindi carteggiare.

Spolverare la superficie ed applicare 2 mani di DURIOPAC a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

Dopo 24 ore applicare la finitura a smalto.

- Si raccomanda di non applicare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C
- Umidità relativa non superiore a 75%;
- Non applicare su legno umido e/o non sufficientemente stagionato.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Norme d'uso

Voce di Capitolato

Preparazione alla verniciatura e/o laccatura di manufatti in legno con pittura opaca di fondo DURIOPAC del Colorificio DURIPLASTIC s.r.l. applicata con rullo, pennello o spruzzo.

Dati Tecnici

Colore	Bianco
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,500 litri
Aspetto	Pastoso
Finitura	Opaca
Legante	Resine Alchidiche modificate
Viscosità	18" TF8
Peso Specifico	1,650 c.a.
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 1 ora Secco in profondità dopo 24 Scartavetrabile dopo 12 ore
Resa Orientativa	4-5 mq/litro a due mani
Solvente	Ragia Minerale / Sintetica
Diluizione	10-15%
Punto di infiammabilità	>40°C
Pulizia degli Attrezzi	Con Diluente Sintetico e/o Ragia minerale

Istruzioni di sicurezza

- Facilmente Infiammabile
- Nocivo per Inalazione, ingestione e contatto con la pelle
- Evitare il contatto con gli occhi
- Non respirare i vapori
- Conservare lontano da fiamme e scintille
- Non bere e non fumare durante l'applicazione
- Nelle applicazioni a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non gettare i residui nelle fognature
- Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/457CE e successive modifiche ed adeguamenti
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza

Classificazione V.O.C.

Valore Limite UE (Dir 2004/42/EC)
Cat.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base solvente): 400 gr/l (2007) 300 g/l (2010)
Duriopac contiene max 300 gr./litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com