DURSILITE PRIMER

Fissativo trasparente all'acqua, specifico per muri interni.
Uniformante, promotore di adesione.



DESCRIZIONE

Primer a base di resine sintetiche in dispersione acquosa che, una volta applicato consolida la superficie, ove necessario, e promuove l'adesione di idropitture e smalti murali. Si utilizza, opportunamente diluito, su qualsiasi supporto murario prima di procedere con l'applicazione della finitura. È inodore, non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco areati. Tali caratteristiche, unite alla facilità di applicazione, lo rendono indispensabile per garantire le prestazioni delle finiture che vengono successivamente applicate.

VANTAGGI

- Capacità uniformante: regola gli assorbimenti del fondo
- Promotore di adesione: perfetta unione fondo-finitura
- Inodore e a bassissime emissioni VOC, perfetto per Indoor Air Quality

CAMPI DI APPLICAZIONE

Mano di fondo per supporti cementizi, a base calce o gesso, mai pitturati o con precedenti pitturazioni, purché non particolarmente degradati o sfarinanti. **Dursilite Primer** è idoneo anche per superfici in cartongesso o moderni sistemi di costruzione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte.
Eliminare completamente le parti poco aderenti. Livellare eventuali irregolarità del sottofondo (fori, fessure, crepe) e riparare le parti degradate, fino a ottenere una superficie sufficientemente planare e uniforme.

Applicazione del prodotto

Miscelare **Dursilite Primer** prima dell'uso.
Dursilite Primer si utilizza diluito con acqua in rapporto variabile a seconda del tipo di supporto. In genere si consiglia una diluizione Primer/acqua nel rapporto 1/4 per i supporti più assorbenti; diluire in rapporto 1/6 in caso di supporti meno assorbenti, onde evitare il fenomeno di vetrificazione del primer sulle murature.
Dursilite Primer si applica a pennello, rullo o spruzzo. Il ciclo prevede l'applicazione di una mano di prodotto.
Dursilite Primer è riverniciabile dopo 6-12 ore, in funzione delle condizioni di umidità e temperatura.

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E L'APPLICAZIONE

- Non applicare sotto i +5°C o sopra i 35°C.
- Non applicare con umidità superiore a 85%.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Non utilizzare per applicazioni in esterni; applicare invece **Malech**
- Utilizzare **Malech** per consolidare supporti sfarinanti

PULIZIA

Pennelli, rulli e le attrezzature usate durante l'applicazione si puliscono prima dell'essiccazione di **Dursilite Primer** con acqua.

RESA

La resa è fortemente influenzata dall'assorbimento e rugosità del supporto e dall'attrezzo utilizzato per l'applicazione. In condizioni normali la resa per litro è indicativamente di 50 m^2 (diluizione 1:4) e di 80 m^2 (diluizione 1:6), riferiti a una mano di prodotto.

CONFEZIONI

Dursilite Primer viene fornito in taniche di plastica riciclata da 1 e 4 litri.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido fluido
Aspetto:	lattescente
Massa volumica (EN ISO 2811-1):	ca. 1,02 g/cm^3
Residuo secco in peso (EN ISO 3251):	ca. 23%

DATI APPLICATIVI	
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Diluizione con acqua:	da 1:4 a 1:6 in funzione dell'assorbimento del supporto
Attrezzi idonei:	pennello, rullo, spruzzo
N° mani consigliate:	1
Tempo di sovrapplicazione	12 ore in funzione delle condizioni di umidità e temperatura
Resa per mano:	50 m^2/litro (diluizione 1:4) 80 m^2/litro (diluizione 1:6)

PRESTAZIONI AMBIENTALIV	
Contenuto di VOC nel prodotto pronto all'uso, (Direttiva Europea 2004/42/CE)	≤ 5 g/l
EMICODE	EC1^{Plus} a bassissime emissioni
Emissioni VOC - INDOOR AIR QUALITY	Classe A+

CAM Criteri Ambientali Minimi (solo per l'Italia)	
2.1.1 Sistema di gestione ambientale	conforme
2.3.5.5 Emissioni dei materiali	conforme
2.4.1.3 Assenza di sostanze pericolose	conforme

CAM Criteri Ambientali Minimi (solo per l'Italia)	
2.1.1 Sistema di gestione ambientale	conforme
2.3.5.5 Emissioni dei materiali	conforme
2.4.1.3 Assenza di sostanze pericolose	conforme

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.
La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di fissativo trasparente all'acqua, specifico per muri interni, uniformante e promotore di adesione (tipo **Dursilite Primer** della MAPEI S.p.A.) L'applicazione dovrà avvenire in una mano tramite pennello, rullo o a spruzzo, su superfici stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte.
La finitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Consistenza:	liquido fluido
Aspetto:	lattescente
Massa volumica (EN ISO 2811-1):	ca. 1,02 g/cm^3
Residuo secco (EN ISO 3251):	ca. 23%
Resa per mano:	50 m^2/litro (diluizione 1:4) 80 m^2/litro (diluizione 1:6)

Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22, 20158, Milano
+39-02-376731 www.mapei.com mapei@mapei.it

6675-2-2025 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge