INDUSTRIA COLORI duriplastic

Durilux smalti e vernici sintetiche

Scheda Tecnica

Flatting Satinata

CODICE ARTICOLO 56LF03

Vernice satinata per legno ed imbarcazioni

Caratteristiche

E' una vernice alchidica satinata, trasparente ed incolore speciale per legno.
Ha un forte potere di penetrazione nelle porosità del legno, è satinata e resistente agli aggressivi chimici, ai funghi ed agli insetti.
Non ingiallisce e presenta un alto grado di filtraggio dei raggi ultravioletti del sole che non la fanno ingiallire.
E' formulata con resine alchidiche lungo olio e pigmenti stabili alla luce.
Lo strato di vernice compatto applicato sul legno crea una efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici.
Si diluisce con diluente ragia minerale o diluente sintetico.
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Impiego

Protezione e decorazione di superfici e manufatti in legno nuovo, vecchio e già verniciato opportunamente preparato con Impregnante quali infissi, persiane, perlinature, sottotetti, poggioli, steccati, scale etc.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **Superfici in legno mai verniciato:** Carteggiare il legno per asportare le fibre sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina con diluente sintetico. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico e carteggiare. Applicare una o due mani di Impregnante trasparente o colorato, carteggiare e pulire dalla polvere.
  Dopo 24 ore applicare 2 mani di Legnomare Satinata a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- **Superfici in legno già verniciato:** Asportare le parti di vecchie vernici che tendono a staccarsi, sverniciare se necessario ogni traccia di vecchia vernice fino a portare a legno la superficie, pulire dalla polvere e applicare una o due mani di Impregnante trasparente o colorato a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
  Dopo 24 ore applicare 2 mani di Legnomare Satinata a distanza di 12 ore l'una dall'altra.
- Si raccomanda di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Non applicare su legno umido e/o non perfettamente stagionato.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Protezione e decorazione di manufatti in legno con vernice flatting satinata e trasparente Legnomare Satinata del Colorificio Duriplastic s.r.l. applicato pennello o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto con impregnante.

Dati Tecnici

Colore	Trasparente
Confezioni di Fornitura	2,5 – 0,750 – 0,375 litri
Finitura	Satinata
Legante	Resine Alchidiche con modificazione uretanica
Viscosità	12" TF8
Peso Specifico	0,900 c.a.
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo ore Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 12 ore
Resa Orientativa	10 mq/litro
Solvente	Ragia minerale / Sintetica
Diluizione	10%
Punto di infiammmabilità	>40°c
Pulizia degli Attrezzi	Con Diluente sintetico e/o Ragia minerale

Istruzioni di sicurezza

- Facilmente Infiammabile
- Nocivo per Inalazione, ingestione e contatto con la pelle
- Evitare il contatto con gli occhi
- Non respirare i vapori
- Conservare lontano da fiamme e scintille
- Non bere e non fumare durante l'applicazione
- Nelle applicazioni a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non gettare i residui nelle fognature
- Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/457CE e successive nmodifiche ed adeguamenti
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza

Classificazione V.O.C.

Valore Limite UE (Dir.2004/42/EC)
CAT.A/e: Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne ed esterne (Base solvente) 500 g/l (2007) 400 g/l (2010)
Legnomare Satinata contiene max 400 g/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.
73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com