01 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE

GUAINA TEGOLATA FORTUNATO

Membrana bituminosa tegolata con finitura superficiale granulata, destinata alla protezione e copertura di superfici inclinate.

Colore rappresentato: rosso mattone



02 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E LOGISTICHE

PARAMETRO	VALORE
Larghezza delle tegole (EN 544)	1000 mm (± 3)
Altezza delle tegole (EN 544)	336 mm (± 3)
Peso	± 9,6 kg/m²
Superficie coperta per pacco	3 m²
Tegole per pacco	21
Pacchi per bancale	51

03 PRESTAZIONI E CONFORMITÀ

REQUISITO / NORMA	PRESTAZIONE
Aderenza dei granuli (EN 12039)	max. 1,2 g
Resistenza a trazione longitudinale* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Resistenza a trazione trasversale* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Allungamento a rottura long./trasv.* (EN 12311-1)	3,5%
Resistenza allo strappo da chiodo* (EN 12310-1)	140 N
Resistenza al fuoco esterno	BroofT1
Resistenza al fuoco	Classe E

** Valori dichiarati secondo i metodi di prova indicati. Verificare sempre la documentazione tecnica e di conformità associata al lotto di fornitura.*