

ELASTIGUAINA

Guaina liquida elastomerica bituminosa

.....

CARATTERISTICHE

Elastiguaina di Italia color paint è un'impermeabilizzante composto da selezionati bitumi e gomme speciali che rendono il prodotto essiccato impermeabile e particolarmente elastico. Resiste ai ristagni d'acqua, alle basse (-20°C e alte (100°C) temperature, ai raggi ultravioletti ed all'invecchiamento. Uso verticale ed orizzontale. Aderisce su tutti i tipi di materiali. Alternativa alle membrane bituminose in rotoli.

IMPIEGO

Protezione ed impermeabilizzazione di tetti, terrazze, balconi, ripristino membrane bituminose deteriorate.

Applicazione e norme d'uso

APPLICAZIONE E NORME D'USO

- Applicare a spatola gommata o acciaio, pennello, spruzzo (airless) e rullo. Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5°C o in condizioni atmosferiche avverse.
- Applicazione su Superfici pulite ma non necessariamente asciutte
- Temperatura di conservazione: 10°C ÷ 40°C.

Il supporto da trattare deve essere asciutto e pulito; l'umidità del supporto potrebbe generare bollature del prodotto. Le superfici che spolverano vanno trattate con idoneo primer per evitare il distacco di ELASTIGUAINA.

Le parti friabili e non aderenti vanno eliminate. Su supporti umidi, onde evitare la formazione di bolle, bisogna applicare degli opportuni esalatori per eliminare la condensa che si forma sotto il manto impermeabile (1 esalatore ogni 50m²).

È fondamentale effettuare una perfetta pulizia del supporto da rivestire per poi utilizzare un primer idoneo, ovvero diluendo ELASTIGUAINA del 20-30% ed applicandolo come una vernice, 250 gr. per mq. Per tutte le applicazioni su cemento armato o su superfici simili, dove la presenza di metallo produce normalmente micro fessurazioni ogni 4/5 metri, si richiede sempre l'impiego di un'armatura in poliestere. Per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni con guaine bituminose a rotoli che presentano notevoli fessurazioni, non è possibile utilizzare ELASTIGUAINA senza l'armatura.

Per evitare antiestetiche microlesioni e per avere sempre una lavorabilità ottimale, è consigliabile astenersi dall'applicare il prodotto nelle ore più soleggiate della giornata.

VOCE DI CAPITOLATO

Protezione ed impermeabilizzazione di tetti, terrazze, balconi, ripristino membrane bituminose deteriorate, speciali gomme sintetiche rendono il prodotto particolarmente elastico.

Colore Nero

Aspetto Pasta tixotropica

Confezione di Fornitura 18KG – 5KG - 1,5KG

Legante elastomerico bituminoso all'acqua

Peso Specifico: 1.1 ± 0,05 Kg/dm³

DATI TECNICI

Residuo secco: $70 \pm 5\%$
Viscosità a 23 gradi: gel tixotropico
Essiccazione a 20°C In superficie dopo 30'
Secco al tatto dopo 1 ora
Secco in profondità dopo 4 ore
Resa Orientativa: 1kg/mq una mano
Adhesion test: 5 Kg/cm
Flessibilità a freddo: ϕ 1.8 mm - 20 °C
Allungamento alla rottura: ϕ 1.25 mm 1000 %
Diluizione: Pronto all'uso
Applicazione: Spatola, pennello, rullo, airless
Pulizia degli attrezzi: Con acqua

CLASSIFICAZIONE V.O.C.

Valore limite UE per questo prodotto: 27/05/2006 n°161: 140 g/l
ELASTIGUAINA contiene al massimo 15 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com