

I PRE TRATTAMENTI

.....

Bonificanti, primer e fondi di collegamento specialistici per ogni problematica che necessita un pre-trattamento del supporto.

BIOFIX

Fissativo uniformante bonificante

CARATTERISTICHE

E' un fondo isolante trasparente a diluizione acquosa per il risanamento di muri Interni ed esterni anneriti ed infestati da muffe, batteri, alghe e muschio.

Fissa la polvere, consolida ed uniforma l'assorbimento di intonaci e cemento prima dell'applicazione di idropitture, e pitture al quarzo.

E' particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati, molto polverosi e/o molto assorbenti.

Si diluisce con acqua al 500%.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento, cartongesso etc. in particolare su supporti soggetti a muffa e condensa.

NORME D'USO

- **In presenza di muschio e alghe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura Linea Mediterraneo o Endurance prescelta.
- **In presenza di muffe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura: linea Comfort prescelta (in presenza conclamata di muffa) o Performance prescelta (in misura preventiva).
- **In presenza di condensa** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura: Paintherm della linea Comfort.

**VOCE DI
CAPITOLATO**

Preparazione di superfici soggette a muffe per la pitturazione con fissativo-uniformante bonificante Biofix del colorificio Duriplastic srl, applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo previa opportuna diluizione e bonifica del supporto con bioattiva soluzione

DATI TECNICI

Colore Trasparente
Aspetto Liquido semi denso
Confezione di Fornitura L5 – L1
Legante Resine sintetiche in emulsione
Ph 7
Principio attivo Biocidi ad ampio spettro
Resistenza agli alcali Resistente
Peso specifico: 1.000 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C
Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 1 ora
Secco in profondità dopo 12 ore
Riverniciabile dopo 6 ore
Resa Orientativa: 30 mq/L – 1mano
Solvente Acqua
Diluizione: 300 – 500 %
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Pulizia degli attrezzi con acqua

**CLASSIFICAZIONE
V.O.C.**

CAT. A/h Primer Fissanti.
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 50 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro
Biofix contiene al massimo 9 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

AVVERTENZE

*Si raccomanda durante l'applicazione di usare appropriate misure di protezione: occhiali, mascherino e guanti.
Areare i locali durante e dopo l'uso*

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com

