

I PRE TRATTAMENTI

Bonificanti, primer e fondi di collegamento specialistici per ogni problematica che necessita un pre-trattamento del supporto.

ALCAFIX

Fissativo isolante per supporti alcalini

CARATTERISTICHE

Fondo acrilico trasparente a diluizione acquosa ad alto potere isolante e consolidante per intonaci a base calce.

IMPIEGO

Particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati alcalini.

NORME D'USO

ESTERNO

- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura della linea Mediterraneo, Endurance o Tecnos prescelta.

INTERNO

- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura: Mirabilia, Jollymax o linea Respira prescelta.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo isolante per supporti alcalini Alcafix dell'industria colori Duriplastic srl, applicata con pennello, rullo o spruzzo diluito al max al 100%.

DATI TECNICI

Colore Trasparente

Aspetto Liquido

Confezione di Fornitura L5 – L1

Legante di natura acrilica

pH 7

Resistenza agli alcali Resistente

Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 1 ora

Secco in profondità dopo 12 ore

Riverniciabile dopo 6 ore

Resa Orientativa: 30mq/L – 1mano

Solvente Acqua

Diluizione: 300-500% acqua

**CLASSIFICAZIONE
V.O.C.**

Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Pulizia degli attrezzi con acqua

CAT. A/h Primer Fissanti

Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 50 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro
ALCAFIX contiene al massimo 9 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

AVVERTENZE

Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta, priva di polvere e/o residui, asportare eventuali incrostazioni, ed infine applicare la mano di ALCAFIX.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com