



Idropittura Lavabile Alta Copertura Opaca Bianca Muri Soffitti Interni FORTUNATO

Caratteristiche

Idropittura murale per interni ad alto potere coprente e buona lavabilità. Di facile applicazione anche per mani inesperte, ha un ottimo potere mascherante, una finitura opaca vellutata, un buon punto di bianco e buona resa.

Ideale per dipingere e decorare muri e soffitti in ambienti interni. Idropittura Murale Lavabile per Interni ad alta copertura, ottima permeabilità al vapor d'acqua (Traspirazione), buon punto di bianco, finitura opaca ad alto potere mascherante, buona resa, buona distensione, buona resistenza al lavaggio e smacchiabilità **(dopo 15-20 giorni dall'applicazione)**.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo su svariati tipi di supporti opportunamente preparati ed uniformati

Impiego

- Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati.
- Su cartongesso opportunamente uniformato.
- Su pannellature in legno opportunamente preparate
- **In assenza di muffe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare e carteggiare, quindi applicare una mano di fissativo acrilico diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura.
- **In presenza di intonaco cavillato** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di fondo plastico riempitivo diluito al 15%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura.
- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura.
- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di fissativo diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura.
- **In presenza di colori forti o cartongesso** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare un fondo di collegamento ad alta copertura, diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura.

Dati tecnici

- **Colore:** Bianco + 206 Tinte di Mazzetta + NCS
- **Aspetto:** Cremoso
- **Confezione di Fornitura:** L13 – L4 – L2,5
- **Legante:** Resine sintetiche in emulsione
- **Componenti speciali:** Biocidi ad ampio spettro di azione
- **Viscosità:** 15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
- **Ph:** 8-9
- **Peso specifico:** 1.630 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C
- **Grado di brillantezza:**
 - Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1
 - (Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)
- **Resistenza al lavaggio:**
 - Classe 3 (Norma UNI EN 13300:2002)
 - Ldft(Micron) 45.17 dopo 200 cicli di spazzolatura
 - (Norma UNI EN ISO 11998:2006)
- **Resistenza agli alcali:** Resistente (UNI 10795)
- **Permeabilità al vapore:** Alta – Classe V1 sd= 0.001 (UNI EN ISO 7783-2)
- **Essiccazione a 20°C:**
 - Secco al tatto dopo 30'
 - Secco in profondità dopo 24 ore
 - Riverniciabile dopo 10-12 ore
- **Resa Orientativa:** 12 mq/L
- **Diluizione:** 40% acqua
- **Applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua